



Bei einer Stadtgrabung fand ein Ausgrabungsteam eine Ofenkachel aus dem 16. Jahrhundert. Sie zeigt einen ägyptischen Pharaο.

Die Herstellung der Ofenkacheln war nicht kompliziert, aber aufwendig! Zuerst wurde der flüssige Ton in Gipsformen gegossen. Dann trocknete der Ton mehrere Tage lang. Danach wurde er mit einer Glasur überzogen. Am Ende wurden die fertigen Kacheln bei großer Hitze in einem Ofen gebrannt.